

(中弾性タイプ)

ガンデルシート LDA ～低密度ポリエチレンシート～

特徴

- 高密度タイプに比べ、柔軟性があるポリエチレンシートです
- 耐薬品性、耐久性に優れています
- 遮水工の施工に対しても広幅品を活かし、接合距離を最小限にすることで、優れた施工品質を確保しながら工期短縮が実現できます
- 固定部材（マックスロック、YMS ロック）、浸出水管貫通部処理（アンカー付シート）等、オプションが豊富です

用途

一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物最終処分場、キャッピング（閉鎖）、汚染土壌対策、ため池、調整池、養殖場、その他一般土木用

FOCUS

ガンデルシート LDA



基本物性

SPEC

	単位	規格値※1	試験方法
厚さ	mm	≥1.5 ※2	JIS K 6250に準拠
引張強さ	N/cm	≥140	JIS K 6251に準拠
伸び率	%	≥400	JIS K 6251に準拠
引裂強さ	N	≥70	JIS K 6252に準拠
接合部せん断強さ	N/cm	≥80	JIS K 6850に準拠

※1 日本遮水工協会 中弾性タイプの自主基準値

※2 平均値が公称厚さの-0~+15%
ただし、測定値は-10%~+15%以内
厚さは1.0~2.0mmも対応可能
(ご相談ください)

製品寸法

幅	7.0m	長さ	140m
---	------	----	------

MakMax 太陽工業株式会社

www.taiyokogyo.co.jp

〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-8-4	TEL:06-6306-3056	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 2-8-11	TEL:052-541-5118
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 2-33-16	TEL:03-3714-3361	〒732-0052 広島市東区光町 1-12-16	TEL:082-261-1251
〒061-1274 北広島市大曲工業団地 4-2-9	TEL:011-887-8350	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-15-19	TEL:092-411-8003
〒980-0022 仙台市青葉区五橋 2-11-1	TEL:022-227-1364	〒901-0152 那覇市宇小祿 662-5F	TEL:098-851-4423